

## Deco-Lasur glänzend

Краска-лазурь на дисперсионной основе для внутренних работ.

### Описание продукта

#### Область применения:

Для нанесения декоративных лазурных покрытий на внутренние поверхности. Подходит для гладких поверхностей, структурных штукатурок и для декоративного оформления грубых волокон и стеклоткани, а также материалов Magic-Glass, Capaquarz, FantasticFleece, MultiStructureStyle.

#### Свойства продукта:

- Высокая степень прозрачности.
- Класс мокрого истирания 1 в соответствии с DIN EN 13 300.
- Обладает водоотталкивающими свойствами.
- Способен к диффузии.
- Высокая адгезионная прочность.
- Разбавляется водой, экологически безопасный, со слабым запахом.
- Тиксотропный.
- E.L.F.

#### Основа материала:

Дисперсия синтетического материала в соответствии с DIN 55 945.

#### Плотность:

примерно 1,00 г/см<sup>3</sup>

#### Степень глянца:

Глянцевая.

#### Цветовой тон:

Прозрачный.

Колеруется с помощью колеровочных красок CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (ранее Alpinacolor) или AVA – Amphibolin Vollton- und Abtönfarben, а также в установке ColorExpress

#### Внимание:

Колеровочные краски и пасты с органическими пигментами являются максимально светостойкими и ограниченно стабильными при действии УФ.

#### Хранение:

В прохладном месте, но не на морозе. Начатую упаковку хранить плотно закрытой.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в глаза сразу промыть водой. Не вдыхать туман при распылении. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву.

#### Утилизация:

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, отвердевшие остатки продукта – как отвердевшие краски или бытовой мусор.

#### Код продукта:

Краски и лаки M-DF01

#### Состав:

Полиакрилатная смола, вода, простой эфир гликоля, добавки, консерванты.

#### Дополнительные материалы:

**Perlatec gold / silber, PearlWhite**

Перламутровые пигменты для внутренних работ. для достижения привлекательной поверхности.

#### Добавление в упаковку

**Deco-Lasur glänzend 5 л:**

- 1% = 50 г
- 2% = 100 г
- 3% = 150 г
- 4% = 200 г
- 5% = 250 г
- 6% = 300 г
- 7% = 350 г



#### Упаковка:

Deco-Lasur glänzend:  
2,5 л и 5 л

Perlatec gold / silber, PearlWhite: 100 г

Внимание:

## Технология нанесения

### Структура покрытия:

#### Промежуточное покрытие:

Caparol-Haftgrund, Caparol Putzgrund, MultiStructureStyle, Caparol SeidenLatex или Amphibolin.

Матовые внутренние дисперсионные краски из-за своей впитывающей способности подходят только в ограниченном объеме (опасность осадка). Поверхности, покрываемые лазурью, после промежуточного покрытия должны быть свободными от цветовых контрастов и равномерно впитывающими.

#### Заключительное покрытие:

1-3 слоя лазури Deco-Lasur glänzend, колерованной в установке ColorExpress или колерами CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (ранее Alpinacolor) или AVA – Amphibolin Vollton- und Abtönfarben. Для получения требуемой консистенции лазурь Deco-Lasur glänzend может быть разбавлена макс. 20% воды или CapaSol LF.

Если лазурное покрытие наносится на материалы Magic-Glass, Capa Quarz или FantasticFleece, лазурь Deco-Lasur glänzend необходимо разбавить 15 % воды или CapaSol LF для получения требуемой консистенции и достаточного времени открытости (см. соответствующую ТИ).

Для получения дополнительного эффекта перламутрового глянца можно добавить 2-7% Perlatic silber или gold (для gold максимум 1%) или PearlWhite. Перламутровые пигменты необходимо равномерно размешать.

#### Способ нанесения:

Для нанесения лазури Deco-Lasur glänzend подходят приработанные малярные кисти, специальные кисти, натуральные губки или тряпки. Выбор инструмента зависит от техники нанесения лазури.

#### Чистка инструментов:

После применения водой, при необходимости добавить моющее средство.

#### Расход:

Ок. 80-100 мл/м<sup>2</sup> на один слой.

В зависимости от структуры и впитывающей способности подложки расход может увеличиваться. Точный расход определяется пробным путем на объекте.

#### Нижний предел температуры при нанесении и сушке:

+5°C для циркуляционного воздуха и подложки.

#### Время сушки:

В зависимости от техники нанесения лазури наносить «мокрое по мокрому» или соблюдать время сушки до 12 часов между отдельными покрытиями.

В прохладных и влажных условиях нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.

#### Внимание:

Материал нельзя наносить на горизонтальные поверхности, подвергающиеся воздействию воды.

Чтобы избежать неравномерной структуры, грунтовочное и промежуточное покрытие необходимо наносить щеткой.

#### Совместимость с другими материалами:

Чтобы сохранить особые свойства продукта, лазурь Deco-Lasur matt нельзя смешивать с другими материалами.

#### Подходящие подложки и их предварительная подготовка:

Подложки должны быть сухими, без разделяющих веществ, без загрязнений. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18 363, раздел 3.

Вид подготовки поверхности зависит от существующей подложки и её свойств. Поэтому необходимо соблюдать указания в соответствующих ТИ.

#### Указания по оформлению поверхности:

На прозрачные краски оказывает влияние цветовой тон, впитывающая способность и свойства подложки, толщина слоя и степень разбавления лазури, используемые инструменты и индивидуальный «почерк» работника. По этой причине рекомендуется создавать образцовые пластины или участки поверхности.

## Указания

#### Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

#### Сервисный центр:

Тел. 06154 / 711710

Факс 06154 / 711711

Эл. адрес:

kundenservicecenter@caparol.de

## Техническая информация № 570 по состоянию на март 2009.

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Straße 50 D-64372 Ober-Ramstadt Tel. +49 (0 61 54) 71-0 Fax +49 (0 61 54) 71 13 91 Internet: www.caparol.com  
Филиал в Берлине Schnellerstr. 141 D-12439 Berlin Tel. +49 (0 30) 63 94 6-0 Fax +49 (0 30) 63 94 62 88