

Caparol Tiefgrund TB

Специальное средство для грунтовки, содержащее растворитель, для наружных и внутренних работ.




Описание продукта

Область применения	<p>Специальное средство для грунтовки, предназначено для проведения наружных и внутренних работ, при высыхании бесцветное.</p> <p>Применяется специально для гипсовых поверхностей. Для грунтовки и укрепления старых штукатурок с песчаной осыпью, для поверхностей со смывтыми или механически удаленными старыми лакокрасочными покрытиями или для оснований, загрязненных остатками бумаги и клея.</p> <p>Не применяется на теплоизолирующих композиционных системах с полистирольной теплоизоляцией и на штукатурках, содержащих полистирол. Не применять в помещениях, в которых хранятся или производятся продукты питания.</p>
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ Укрепляет основания, ■ Обладает высокой проникающей способностью, ■ Обладает диффузионной и сорбционной способностью, ■ Щелочестойкое, ■ При высыхании бесцветное.
Связующее	Раствор искусственной смолы.
Упаковка	1 л, 5 л, 10 л, 25 л
Цвет	В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.
Технические параметры	<ul style="list-style-type: none"> ■ Плотность: прибл. 0,8 г/см³.

Применение

Подходящие подложки	Основания не должны иметь загрязнений, разделяющих субстанций и быть сухими.
Подготовка подложки	Относительно пригодности для обработки различных оснований и их необходимых предварительных подготовок следует учитывать нашу техническую информацию № 650 „Основания и их предварительная подготовка“.
Разбавление	При необходимости разбавлять исключительно уайт-спиритом.
Структура покрытия	<p>В стандартном случае в неразбавленном виде. На рыхлых, пористых штукатурках покрытие наносить дважды, методом «сырое по сырому».</p> <p>На слабо впитывающих основаниях, в разбавленном виде, макс. с 20% уайт-спирита. Грунтовка не должна образовывать цельных, блестящих пленок.</p>



Расход	В зависимости от впитывающей способности основания и степени разбавления - 150–300 мл/м ² . Точный расход и степень разбавления определяются путем пробного нанесения на объект.
Условия применения	Нижний температурный предел при обработке и сушке: Можно производить обработку и на морозе, если основание сухое и свободно ото льда.
Сушка/время сушки	При +20 °С и относительной влажности воздуха 65 % поверхность готова к последующей обработке не ранее, чем через 12 часов. При более низких температурах следует соответственно соблюдать более продолжительное время сушки.
Инструменты	Наносить Caparol-Tiefgrund TB с помощью кисти, хорошо втирая. Нанесение грунтовки распылением с помощью безвоздушного распылителя (Airless). Не применять распылители на сжатом воздухе.
Чистка инструментов	Рабочие инструменты сразу после применения промыть уайт-спиритом или средством для промывки кистей.
Нанесение безвоздушным методом (Airless)	Угол напыления: 60° Форсунка: 0,029" Давление при распылении: 50 – 60 бар
Замечание	Не применять в чувствительных сферах без достаточной продолжительности времени сушки. При применении Caparol-Tiefgrund TB внутри помещений от покрытия может исходить типичный запах растворителя. В связи с этим следует позаботиться о хорошей вентиляции. В чувствительных сферах применять не содержащий ароматических углеводородов и слабо пахнущий AmphiSilan-Putzfestiger (см. техническую информацию №670). Совместимость с другими лакокрасочными материалами: Грунтовку Caparol-Tiefgrund TB нельзя смешивать с другими материалами.

Замечание

Указания для безопасного применения	Воспламеняема. Вредна для водных организмов, в водоемах может оказывать длительное вредное воздействие. Вредна для здоровья человека: при проглатывании может вызвать повреждения легких. Повторный контакт может привести к шершавости или трещинам на коже. Пары могут стать причиной сонливости и помрачения сознания. Не допускать попадания в руки детей. Емкости с продуктом следует хранить в хорошо проветриваемом помещении, плотно закрытыми. Продукт следует хранить на удалении от источников воспламенения. Не курить. Не вдыхать пары/аэрозоль. Избегать попадания в глаза или на кожу. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или в почву. При недостаточной вентиляции использовать респиратор. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. При проглатывании может вызвать рвоту. Немедленно обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу упаковку или этикетку от упаковки.
Утилизация	Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Тару с остатками продукта следует сдавать на приемный пункт для старых лаков.
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	Для данной категории (кат. A/h): 750 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 730 г/л ЛОС.
Код продуктов ЛКМ	M-GF03
Декларация состава	Раствор искусственной смолы, уайт-спирит, аддитивы.
Техническая консультация	В данном печатном издании не рассматриваются все основания, применяемые на практике, и их обработка. В случае обработки оснований, которые не включены в данную техническую информацию, обращайтесь за консультациями к компании Caparol или к сотрудникам отдела сбыта. Компания Caparol будет рада дать консультацию по конкретным условиям объекта.
Центр обслуживания	Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».

Техническая информация G651R NOE · Состояние на Декабрь 2011

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de