

# Capalac Classic Holzgrund & Lasur

Тонкослойная грунтовка и лессировка для необработанных наружных деревянных поверхностей, а также для окон и наружных дверей.



## Описание продукта

Область применения	Тонкослойная грунтовка и лессировка для необработанных наружных деревянных поверхностей, а также для окон и наружных дверей с обеих сторон. Превосходно сохраняет структуру древесины, защищает от УФ, снижает опасность появления водорослей и грибков – для долговечных и защищенных покрытий.
Свойства	Продукт обеспечивает превосходную водоотталкивающую защиту от грибков и водорослей (пленочная защита) на всех типах древесины. «Дышащее» покрытие, со слабым запахом при нанесении и сушке.
Связующее	Алкидная смола с небольшим содержанием ароматических углеводородов.
Упаковка	750 мл, 2,5 л
Цвет	Прозрачный.
Технические параметры	<p>Автоматическое колерование в системе Capalac. Защита от УФ достигается только при нанесении колерованной лессировки</p> <p>■ Плотность: ок. 0,82 g/cm<sup>3</sup></p>

## Применение

Подходящие подложки	<p>Впитывающие деревянные поверхности без покрытия. Подложки должны быть чистыми, сухими, с несущей способностью и без разделяющих веществ. Влажность древесины для точных по размеру деревянных деталей не должна превышать 13 %, для ограниченно точных деталей – 15 %. При нанесении на породы древесины с большим содержанием древесных компонентов, например, на лиственницу, дуб, различные тропические породы или прочие лиственные породы время сушки может увеличиться. Под древесными компонентами понимают дубильные вещества, красители, масла / воск или смолы.</p>
Подготовка подложки	<p>Новые деревянные элементы: деревянную поверхность отшлифовать по направлению волокон, тщательно очистить, удалить смолу, засмолкии т.п. Обломать острые края.</p> <p>Старые необработанные деревянные поверхности: Посеревшие, обветренные деревянные поверхности отшлифовать до здоровой древесины с несущей способностью и тщательно очистить. Обломать острые каты.</p>



Метод нанесения

Capalac Classic Holzgrund & Lasur наносится методом погружения или кистью. Материал необходимо тщательно втереть. Все поверхности перед установкой необходимо загрунтовать. Торцы и каны необходимо обработать поперек волокон 2-3 раза без разбавления до насыщения поверхности в технике «мокрое по мокрому».

## Структура покрытия

Поверхность	Применение	Подготовка поверхности	Пропитка	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Дерево	наружн. работы	BFS №. 18	Capalac Holz-Imprägniergrund	Capalac Classic Holzgrund & Lasur	Лессирующее покрытие: Capalac Classic Holzgrund & Lasurc колеровкой. Укрывистое покрытие: Capalac Classic Weißlack, Buntlack, Fensterlack	Как промежуточное покрытие

Расход

Ок. 70-100 мл/м<sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности поверхности. Минимальное наносимое количество 80-100 мл/м<sup>2</sup>. Для обеспечения пленочной защиты необходимо стремиться к соблюдению этой величины. Точную величину расхода можно определить только при пробном нанесении на объекте.

Условия применения

Мин. + 5°С для материала, окружающей среды и подложки.

Сушка/время сушки

При 20 °С и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая на ощупь через 5 часов, можно наносить продукты с содержанием растворителей не ранее, чем через 12 часов. При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается. При нанесении на породы древесины, богатые смолами, особенно на тропические породы, время сушки увеличивается.

Чистка инструментов

Сразу после применения промыть инструменты уайт-спиритом или лаковым бензином.

## Замечание

Указания для безопасного применения

Сведения об опасности/указания по безопасному применению (состояние на момент распечатки):  
Вредно для водных организмов, с длительным вредным воздействием. Повторный контакт может вызвать сухость кожи и образование трещин на коже. Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от жары/искр/открытого пламени/держаться дальше от горячей поверхности. Не курить. Не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пар/аэрозоль. Не допускать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Применять только на улице или в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать высвобождения в окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Содержит бутаноноксим, пропиконазол. Может вызывать аллергические реакции. Данный продукт является «обработанным товаром» согласно предписанию ЕС 528/2012 и содержит следующие биоциды: пропиконазол (CAS60207-90-1).

Утилизация

Утилизировать только пустую упаковку. Упаковку с остатками продукта сдать в пункт сбора старых лаков. Номер каталога отходов ЕАК и АVV: 030205 – прочие защитные материалы для древесины с содержанием опасных веществ.

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

для данного продукта (кат. А/н): 700 г/л.  
Этот продукт содержит макс. 630 г/л VOC.

Подробные информации

См паспорт безопасности

Техническая консультация

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Центр обслуживания

Тел.: +7 495 660 08 49  
Факс: +7 495 645 57 99  
e-mail:daw@daw-se.ru

## Техническая информация 2075 · Состояние на Май 2017

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

**ООО «ДАВ - Руссланд»**, ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: [www.daw-se.ru](http://www.daw-se.ru), [www.caparol.ru](http://www.caparol.ru) E-Mail: [daw@daw-se.ru](mailto:daw@daw-se.ru)  
**ИУП "Диском"**, ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: [www.caparol.by](http://www.caparol.by), E-Mail: [info@caparol.by](mailto:info@caparol.by)  
**ДП «Капарол Украина»** · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вита Почтовая, Киевская обл. Украина UA-08170 · Тел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85 Internet: [www.caparol.ua](http://www.caparol.ua) E-mail: [info@caparol.ua](mailto:info@caparol.ua)  
**SIA DAW Baltica** Mēlņu iela 17-2, Rīga, Latvija, LV-1067 · Tālrinis: +371 67 500-072 · Fakss: +371 674 406 60 · Internet: [www.caparol.lv](http://www.caparol.lv) E-pasts: [info@daw.lv](mailto:info@daw.lv)