

# Capalith Fassaden-Feinspachtel P

Порошкообразная тонкая шпатлевочная масса для фасадов.



## Описание продукта

Область применения:	Для плоского шпатлевания шероховатых и неровных грунтованных покрытий, улучшения поврежденных штукатурных и бетонных поверхностей, выравнивания кирпичных кладок поробетона и бетона. Применяется для затирки гладких фасадных поверхностей. Максимальная толщина слоя: при шпатлевке поверхности 0-5 мм.
Свойства продукта:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ гидрофобен</li> <li>▪ погодоустойчив</li> <li>▪ не слеживается</li> <li>▪ не набухает</li> <li>▪ легок в обработке</li> <li>▪ высокая адгезионность к поверхности подложки</li> <li>▪ сухая затирка</li> <li>▪ «вытягивается» на ноль</li> <li>▪ максимальный размер зерна 0,2 мм</li> <li>▪ плотность застывшей смеси ок. 1,4 кг/дм<sup>3</sup></li> <li>▪ плотность свежеразведенной смеси 1,7 кг/дм<sup>3</sup>.</li> </ul>
Основа материала:	Минеральное связующее с добавлением искусственной смолы.
Упаковка:	Мешок 25 кг
Цветовой тон:	Природно-белый
Степень глянца:	Природно-белый
Хранение:	Хранить в сухом месте - как материалы, содержащие цемент и известь, защищать от влаги.

## Применения

Подходящие подложки:	Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, без разделяющих веществ
Подготовка поверхности:	Сильно впитывающие подложки намочить. Неравномерно впитывающие,



имеющие осыпь песка и мягкие минеральные подложки грунтовать Syllitol Konzentrat, разбавленным 2:1 водой. Окрашенные подложки очистить и прогрунтовать Caparol Putzgrund. Гладкий бетон, а также бетон с несущим старым покрытием грунтовать Caparol-Putzgrund. Необработанный шероховатый бетон можно непосредственно шпатлевать после очистки и увлажнения.

Пропорция смеси:

Мешок 25 кг фасадной шпатлевки Capalith Fassaden-Feinspachtel P размешать без образования комков с 6-7 л воды и дать настояться 5 мин

Жизнеспособность готовой шпатлевки

Ок. 2,5 ч, при +20 °C и 65% влажности воздуха. Не готовить материал больше, чем можно использовать за это время.

Способ нанесения:

Кельмой.

После выравнивания и непродолжительного схватывания затереть губчатой кельмой или выровнять гладильной кельмой из нержавеющей стали.

Структура покрытия:

Дальнейшая обработка:

Фасадная шпатлевка Capalith Fassaden-Feinspachtel P может перекрашиваться примерно через 7 дней при нормальных атмосферных условиях (без осадков). Полное отверждение наступает примерно через 28 дней. Перед дальнейшей обработкой места шпатлевки, в зависимости от системы применяемых материалов, загрунтовать грунтовкой Capagrund, AmphiSilan Grundierfarbe грунтовочной краской AmphiSilan или Syllitol Minera. Зашпатлеванные по всей поверхности стены могут быть покрашены как обычная известковоцементная штукатурка разведенной краской. Учесть пункт "Внимание" на 3-ей странице. Места дефектов перед дальнейшей обработкой флуатировать и промыть. Следует учесть, что наносить флуат нужно на 1-2 ширины щетки шире чем места ремонта. При многочисленных местах ремонта флуатировать всю поверхность, и старую и новую штукатурку.

На штукатурки на основе искусственной смолы грунтование выполняется Caparol Putzgrund, а для силикатных штукатурок - материалом Syllitol Minera.

Внимание:

Покрытие необходимо предохранять от быстрого высыхания вследствие прямых солнечных лучей, тепла и принудительной вентиляции в течение как минимум 1 дня, например при помощи сеток или тентов на лесах. При необходимости применять увлажнение.

При высокой влажности воздуха и нанесении покрытий темных тонов возможно появление известковых высолов. Для предотвращения этого явления перед дальнейшей обработкой необходимо выдерживать более длительные сроки высыхания и грунтование материалом Capagrund. Горизонтальные поверхности, покрываемые материалом шпатлевку Capalith Fassaden-Feinspachtel P необходимо закрыть тентом или на них необходимо предусмотреть склон.

Расход:

Ок. 1400-1500 г/м<sup>2</sup>/мм сухого материала в зависимости от шероховатости поверхности. Оптимальная толщина покрытия 1-4 мм. Макс. толщина 5 мм за проход, вытягивается на "ноль".

Условия применения:

Минимальная температура обработки:  
+5 °C для окружающего воздуха и подложки.

Указание:

На Caparol Fassaden-Feinspachtel P нельзя наносить грунтовки, содержащие

растворители!

## Указания

**Внимание:** Не допускать попадания в детские руки, Capalith Fassaden-Feinspachtel P содержит цемент, а также гидроксид кальция и поэтому реагирует как щелочь. Глаза и кожу необходимо защищать. Капли материала немедленно и основательно промывать водой. При попадании в глаза обратиться к врачу. Более подробную информацию смотрите в листках безопасности.

Покрытие необходимо предохранять от быстрого высыхания вследствие прямых солнечных лучей, тепла и принудительной вентиляции в течение как минимум 1 дня, например при помощи сеток или тентов на лесах. При необходимости применять увлажнение. При высокой влажности воздуха и нанесении покрытий темных тонов возможно появление известковых высолов. Для предотвращения этого явления перед дальнейшей переработкой необходимо выдерживать более длительные сроки высыхания и грунтование материалом Capagrund Горизонтальные поверхности, покрываемые материалом шпатлевку Capalith Fassaden-Feinspachtel P необходимо закрыть тентом или на них необходимо предусмотреть склон.

**Дополнительные сведения:** Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.

**Утилизация:** Отдавать в утилизацию только мешки без остатков материала. Отвердевший материал утилизировать как строительный мусор.

**Состав:** Дисперсия искусственной смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода, аддитивы, консерванты.

**Техническая консультация:** Телефон 0 61 54 /71 17 10

Факс 0 61 54 /71 17 11

Электронный адрес: [kundenservicecenter@caparol.de](mailto:kundenservicecenter@caparol.de)

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

## Техническая информация №ср710г по состоянию на Февраль 2015

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «ДАВ - Руссланд» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: [www.caparol.ru](http://www.caparol.ru)

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: [www.caparol.by](http://www.caparol.by) · E-mail: [contact@diskom.brest.by](mailto:contact@diskom.brest.by)

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: [www.caparol.ua](http://www.caparol.ua) · E-mail: [info@caparol.ua](mailto:info@caparol.ua)

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>