



## Primer Hydro S HF.RU

Минеральная грунтовка с укрепляющим действием

Доступные позиции	
Кол-во на палете	
Единица упаковки	10 л
Тип упаковки	канистра пласт.
Код упаковки	10
Арт. №	
490624	■

**Расход** В зависимости от впитывающей способности и структуры основания ~100-350 мл/м<sup>2</sup> (для разбавленного водой материала).  
Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.

### Область применения



- Пористые минеральные строительные материалы (например, глиняный кирпич, песчаник / силикатный кирпич, минеральные штукатурки)
- Мелящие минеральные покрытия

### Свойства



- Разбавляется водой
- Большая глубина проникновения
- Концентрат
- Не содержит растворителей

### Технические параметры продукта

Связующее вещество	калиевое жидкое стекло с органическими стабилизаторами
Плотность (20 °C)	~ 1,1 кг/л
Внешний вид	жидкость молочно-белого цвета

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.


### Возможные системные продукты

- [Color SH.RU \(490630\)](#)

### Подготовка к выполнению работ

- Требования к обрабатываемой поверхности  
Поверхность должна быть чистой, свободной от пыли и сухой.  
Не должно быть высолов.
- Подготовка поверхности  
Полностью удалить загрязнения, жир и старые непрочные покрытия.  
Дефекты строительной конструкции (например, трещины, потрескавшиеся швы, поврежденные стыки, капиллярный подсос и гигроскопическую влагу) необходимо заранее устранить.

### Порядок применения



- Условия применения  
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +8 °C, макс. +25 °C.

Для грунтования:  
смешать 1-2 части Primer Hydro S HF.RU и 1 часть воды (по объему), нанести на основание до полного насыщения, при необходимости наносить материал "мокрое по мокрому", тщательно втирая его щеткой или малой либо флейцевой кистью.  
Технологический перерыв перед нанесением следующего слоя не менее 12 часов.

### Указания по применению

Избегать образования излишка материала на поверхности.



Избегать образования глянцевых слоев.  
Не предназначено для дополнительного грунтования строительных материалов, которые уже были обработаны пропитками.  
Не наносить на железо- и марганецсодержащие поверхности натурального камня  
Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим образом.

Рабочий инструмент / очистка


Щетка, кисть флейцевая, кисть малая



Оборудование и инструмент очистить водой сразу после использования.

Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.



Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве Decopaint (2004/42/EG)

Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (кат. A/h): макс. 30 г/л (2010).  
Содержание ЛОС в данном продукте < 30 г/л.

VOC	
Kat.	A/h
2010:	30g/l
max.:	30g/l

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что

вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в

договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.