



Color CL Historic

- Historic Kalkfarbe -

Известковая краска без органических связующих

Цвет	Доступные позиции	
	Кол-во на палете	32
	Единица упаковки	10 кг
	Тип упаковки	ведро пласт.
	Код упаковки	10
	Арт. №	
weiss / белый	6569	■

Расход

~ 0,2 - 0,25 кг/м² на один слой

Необходимо нанести 2 слоя.

Расход может варьироваться в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности.

Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.



Область применения

- Пористые минеральные строительные материалы внутри помещений
- Уход за памятниками архитектуры
- Экостроительство



Свойства

- Капиллярная активность
- Высокая паропроницаемость
- Высокая укрывистость
- Не содержит органических связующих
- Не содержит растворителей и пластификаторов
- Не содержит консервантов
- Продукт содержит минерализованную воду
- Не содержит диоксида титана
- Продукт безопасен для аллергиков
- Натуральные антисептические свойства
- Низкое внутреннее напряжение
- Высокая адгезионная способность



Технические параметры продукта

■ На момент поставки

Связующее вещество	диспергированный гидрат белой извести
Плотность (20 °C)	1,54 г/см ³
Вязкость	3500 мПа·с
Уровень pH	> 11

■ После реакции

Паропроницаемость (DIN 52615)	$S_d < 0,01$ м
Коэффициент водопоглощения (DIN 52617)	зависит от основания
Цвет	белый
Степень блеска	глубокоматовая

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- Color CL Fill Historic (6566)
- CL Fill Q3 Historic (6562)
- CL Fill Q4 Historic (6564)




➤ Составы Remmers для очистки

Подготовка к выполнению работ

- Требования к обрабатываемой поверхности
Поверхность должна быть прочной, сухой, чистой, без пыли и трещин (допускаются волосяные трещины). Не должно быть высолов.
Поверхность должна обладать впитывающей способностью.
- Подготовка поверхности
Предварительно смочить основание.
При необходимости для повторения (воспроизводства) структуры исходной поверхности использовать продукт Color CL Fill Historic.

Порядок применения



- Условия применения
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +25 °C.

Тщательно перемешать материал и плавно нанести кистью или валиком.
Необходимо нанести 2 слоя.
Технологический перерыв между слоями не менее 24 часов.
Для снижения меления смочить окрашенные поверхности за несколько рабочих проходов.

Указания по применению

- Проверить впитывающую способность основания на образце поверхности достаточной площади.
Во избежание образования видимых стыков выполнять работы непрерывно методом "мокрое по мокрому".
Смежные поверхности обрабатывать только материалом с одинаковым номером партии.
Конечный оттенок формируется после высыхания и отверждения и зависит от впитывающей способности основания, условий окружающей среды, техники нанесения и последующей обработки.
На основаниях, испытывающих воздействие влаги со стороны конструкции, возможно образование пятен.
Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим образом.
- Высыхание
На отлип: от 4 до 6 часов
Нанесение следующего слоя: 24 часа
Указанные параметры продукта получены в лабораторных условиях при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.
Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.
 - Разбавление
Допускается разбавление материала водой (до 10 %).

Общие указания

Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.
При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.

Рабочий инструмент / очистка




Кисть малая, кисть флейцевая, валик из овечьей шерсти

Рабочий инструмент и возможные загрязнения очищать сразу в свежем состоянии водой.

- Инструменты Remmers
- Flächenstreicher (4540)
 - Farbrolle FC (4913)
 - Rollerbügel (4449)
 - Валик нейлоновый Nylon-Rolle Profi (5045)
 - Heizkörperpinsel (4541)

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от заморозки месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.



Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве Decopaint (2004/42/EG)

Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (кат. A/a): макс. 30 г/л (2010).
Содержание ЛОС в данном продукте < 1 г/л.

VOC	
Kat.	A/a
2010:	30g/l
max.:	1g/l

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описание нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что

вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в

договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.