

Capalac Classic Metall Grund

Защитная грунтовка для стальных поверхностей.



Описание продукта

Область применения	Защитная грунтовка от коррозии с превосходной адгезией для радиаторов, поручней, гаражных ворот и других элементов из стали, для наружных и внутренних работ				
Свойства	Быстро сохнет. Превосходная защита от коррозии и основа для высококачественных долговечных покрытий, без содержания свинца и хроматов. Со слабым запахом при нанесении и сушке.				
Связующее	Алкидная смола с растворителями.				
Упаковка	2,5 л				
Цвет	Светло-серый.				
Степень глянца	Матовая.				
Хранение	В прохладном месте при температуре от +5°C до +25°C Хранить упаковку плотно закрытой.				
Технические параметры	■ Плотность: ок. 1,5 г/см ³ .				
Область применения в соответствии с технической информации номер 606	Внутр. 1	Внутр. 2	Внутр. 3	Наружн. 1	Наружн. 2
	0	0	0	+	+
	(-) не подходит / (0) условно подходит / (+) подходит				

Применение

Подходящие подложки	Перед применением материал необходимо тщательно перемешать. При необходимости разбавить уайт-спиритом или разбавителем для синтетических смол. Стальные поверхности.
Подготовка подложки	Стальные поверхности очистить от ржавчины. Удалить загрязнения и разделяющие вещества – масла и жиры.
Метод нанесения	Capalac Classic Metall Grund можно наносить кистью, валиком или распылителем.



Структура покрытия

Поверхность	Применение	Подготовка поверхности	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
сталь	внутр. работы	Удалить ржавчину / очистить	1-2 x Capalac Classic Metall Grund*	При необходимости Capalac Classic Grundierfarbe	Белая или цветная эмаль Capalac Classic наружн. Glanzlack, Buntlack
	наружн.	Удалить ржавчину / очистить	2 x Capalac Classic Metall Grund*	Capalac Classic Grundierfarbe	

*в зависимости от коррозионной нагрузки 1-2 слоя CapalacClassicMetallGrund

Расход

	Нанесение кистью	Нанесение валиком
Расход в мл/м ² на 1 слой	90–100	80–100

Условия применения

Температура: Мин. + 5 °С для материала, циркуляционного воздуха и подложки.

Сушка/время сушки

При 20 °С и относительной влажности воздуха 65%:	Поверхность сухая от пыли	Поверхность сухая на ощупь	Можно наносить дальнейшее покрытие
Часы	0,5	4	4

При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Чистка инструментов

Сразу после применения промыть инструменты уайт-спиритом, лаковым бензином или разбавителем для синтетических смол.

Замечание

Указания для безопасного применения

Дополнительные сведения см. в паспорте безопасности.

Утилизация

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки материала следует сдать в пункт сбора старых красок, отвердевшие остатки утилизируются как строительные отходы или бытовые отходы.

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

для данного продукта (кат. A/i): 500 г/л. Этот продукт содержит макс. 410 г/л VOC.

Код продуктов ЛКМ

M-GP02

Техническая консультация

Тел.: +7 495 660 08 49

Факс: +7 495 6455799

e-mail: daw@daw-se.ru

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Центр обслуживания

Тел.: +7 495 660 08 49

Факс: +7 495 6455799

e-mail: daw@daw-se.ru